

Rimax Perlas Cerámicas

ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO

ZrO ₂	58%
SiO ₂	37%
Otros	5%

TAMAÑOS

0.8 - 1.0 mm
1.0 - 1.2 mm
1.2 - 1.4 mm
1.4 - 1.6 mm
1.6 - 1.8 mm
1.8 - 2.0 mm
2.0 - 2.2 mm
2.2 - 2.4 mm
2.4 - 2.6 mm
2.5 - 2.8 mm

ESTRUCTURA CRISTALINA

Silicato de zirconio	88%
Fase vítrea	12%

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso específico	4 g/cm ³
Densidad aparente	2.4 kg/l
Dureza Vickers	800 HV1

HOJA DE SEGURIDAD _____ ZIRPRO RA.01

EMBALAJE

Bidones de plástico de 25 kgs



APLICACIONES PRINCIPALES

- Pinturas
- Tintas
- Agroquímicos
- Lacas magnéticas
- Colorantes
- Pigmentos
- Minerales
- Cerámicas

SEPR
ZirPro Department
B.P. 25 - 84131 Le Pontet Cedex
France

Tel.: +33 (0)4 90 39 99 14
Fax: +33 (0)4 90 39 99 98
e-mail: zirpro@saint-gobain.com

<http://www.zirpro.com>